

BETEK YAPI KİMYASALLARI

FLEKS FUGA®

Çimento esaslı, 6 mm'ye kadar seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Fayans ve seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin, derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TS EN 13888 Fuga Avrupa Normu'na göre:

Azaltılmış Su Absorbsiyonu (30 dakika sonra) ≤ 5 g

Azaltılmış Su Absorbsiyonu (240 dakika sonra) ≤ 10 g

Basma Mukavemeti ≥ 15 N / mm²

Eğilme Mukavemeti $\geq 3,5$ N / mm²

Uygulanabilme süresi En fazla 1 saat

Sertleşme süresi 12 saat

Zeminin trafiğe açılabilme süresi En az 24 saat

Yukarıdaki süreler 23 ± 2 °C sıcaklık ve $\% 50 \pm 5$ nem ortamı için verilen sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, soğuk ortamlarda ise süre uzar.

ÖZELLİKLER

1 ile 6 mm derz aralıklarında kullanılır; suya karşı dirençlidir, iyi tutunur, çatlama yapmaz, leke tutmaz. Genelde Beyaz olarak tüketilen ürünümüz; Bej, Fildişi, Mavi, Gri, Yeşil, Pembe, Karamel, Kahverengi renklerinde 8 ayrı renk olarak da temin edilebilir. Ayrıca; Betekmatic kartelasındaki (sadece 3-4-5 tonlarıyla) renklerle de yaklaşık olarak renklendirmek mümkündür.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde derz boşlukları arasında yer alabilecek toz, talaş, inşaat atıkları tel fırça ile temizlenmelidir. 20 kg. ambalaja 6–7 lt su eklenmeli ve karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilmeli ve 1–2 dakika daha karıştırma işleminden sonra kullanılmalıdır. Harç lastik mala yardımıyla boşluklara paralel ve çapraz şekilde iyice doldurularak uygulanmalıdır. Ortam sıcaklığına göre 15–20 dakika sonra yüzey üzerindeki fazla harç nemli bir sünger ile iyice temizlenmelidir. Harç kuruduktan sonra kuru bezle yüzey düzeltilir ve parlatılır.

Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Belirtilenden fazla su katılarak yapılan uygulama; çatlama, çökme ve dökülmelere neden olacağı için yapılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı $+5$ °C ile $+30$ °C arasında olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulanmamalıdır.
- Uygulama öncesinde derz boşlukları nemlendirilmelidir.

SARFIYAT

Seramik Boyutu	Derz Genişlikleri	Sarfiyatlar
10 cm x 10 cm	3 mm , 4 mm , 6 mm	800 g/m ² , 1000 g/m ² , 1500 g/m ²
20 cm x 20 cm	3 mm , 4 mm , 6 mm	400 g/m ² , 500 g/m ² , 750 g/m ²
30 cm x 30 cm	3 mm , 4 mm , 6 mm	250 g/m ² , 300 g/m ² , 500 g/m ²

Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA

Ağız açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda ortalama 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ

20 kg, 5 kg, ve 1 kg Kraft Torba

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir

Tehlike beyanları

H315 Deri thrişine sebep olur.

H318 Ciddi göz hasarına sebep olur.

H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve

çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.