



## DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

# Betek Kapatan

### ÜRÜN TANIMI

Termoplastik reçine esastır. Boyalı ya da boyasız yüzeylerdeki is, nikotin, yağ, rutubet, grafitti (boya, mürekkep, keçeli/mumlu kalem, ruj vs) gibi lekeleri ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen, mat iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Fazla yüzey hazırlığı gerektirmeden, her tür yüzeye uygulanabilir. Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmeye karşı dayanıklıdır. Su ve deterjan ile silinebilir. Beyazlığını korur, zamanla sararmaz. Kurşun içermez, sağlığa zararlı değildir. Aromatsız olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur. Uygulamadan kısa bir süre sonra, boyanan alan kullanılabilir.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephede, her tür boyalı ya da boyasız yüzeye (duvar/tavan) rahatlıkla uygulanabilir.

### UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır.

Betek Kapatan fırça ya da rulo ile inceltmeden iki kat olarak uygulama yapılır. Çok kirli yüzeylerde 3.kat uygulama gerekebilir. Betek Kapatan üzerine su bazlı boya uygulanacaksa yüzeye hafif bir zımpara yapıldıktan sonra Betek Primer uygulanmalıdır. Daha sonra su bazlı boya uygulamasına geçilmelidir. Betek Kapatan üzerine solvent bazlı boya direkt olarak uygulanabilir.

Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Betek Synthetic Thinner ile temizlenmelidir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına [www.betekexport.com](http://www.betekexport.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

### İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kurumasını 1-2 saatte tamamlar. Katlar arası 8 saat beklenmelidir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

### SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### PARLAMA NOKTASI

36°C

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, ambalajın kapağını sıkıca kapattıktan sonra, 1-2 kez yan yatırarak boyayı çalkalayın.

### AMBALAJ

2.5 Litre

### TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

### Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.

H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.

Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction.

**Uyarı beyanları**

- P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.  
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.  
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.  
P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.  
P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın.  
P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.  
P303+P361+P353 CİLDE (veya saçta) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın.  
P405 Kilitli bir yerde saklayın.  
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**

ALKANES, C9-12-ISO-

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.