

BETEK ISI YALITIM GRUBU

BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE

TANIM

Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive, polistren esaslı ve taşıyıcı levhalar gibi ısı ve ses yalıtım malzemelerinin ideal bir şekilde ahşap ve prefabrik yüzeylere güvenle yapıştırılmasında kullanılan, akrilik esaslı, üstün yapıştırma ve su geçirimsiz özelliklere sahip, kullanıma hazır ısı yalıtım yapıştırıcısıdır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek tutunma mukavemeti
- Kullanıma hazır
- Artan malzemenin tekrar kullanılması ile düşük zayıt
- Su geçirimsizlik
- Esneklik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yapışma (Ahşap üzerine) : $\geq 0,60$ N/mm²

Yapışma (Polistren levha yüzeyine) : $\geq 0,10$ N/mm²

RENK

Beyaz

YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve yapışma özelliğini engelleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Sac yüzeylerde malzeme özelliğine bağlı olarak antipas veya Astarix Yüzey Astarı kullanılmalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır, inceltilemez.

UYGULAMA

Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive 8x8 taraklı çelik mala ile 2,5-3,0 mm kalınlığında ısı yalıtım levhalarının üzerine uygulanır. Uygulama veya kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır. Direkt güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün prizini alana kadar dondan korunmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Ortam şartları ve kullanılan dişli malanın diş boyutuna göre tam kuruma süresi 3-5 gündür.

SARFIYAT:

Yaklaşık 3,5 – 4,0 kg/m²

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin yerde ağzı açılmamış ambalajda dondan koruyarak 6 ay saklanabilir.

Tehlike beyanları

H315 Deri tahrişine sebep olur.

H318 Ciddi göz hasarına sebep olur.

H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.