

DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

PURAKRIL PRIMER

ÜRÜN TANIMI

Silikon modifiye akrilik emülsiyon esaslı, pigmentli, örtücülüğü, aderans (yapışma) ve penetrasyon gücü yüksek, yapı son kat dış cephe astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Formülasyonunda kullanılan özel bağlayıcısı ile emiciliği düşük olan yüzeylerdeki penetrasyon kabiliyeti arttırılmıştır. Özel dolgu sistemi sayesinde aderans gücü yüksektir, boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. Bu özelliği ile uygulanan yüzeylerdeki tuzların çözünerek boya yüzeyine çıkması engellenmektedir. Boya sarfiyatını azaltır. Yüksek nefes alma özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. Üzerine sürülecek boyanın yüzey tarafından farklı emilmesini engeller.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Purakril Primer, akrilik ve mineral esaslı, sıvalar, beton, brüt beton, betopan, rengini kaybetmiş ancak kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar mutlaka en iyi şekilde giderilmelidir. Düşük örtücülük uyarısı bulunan son kat boyalar için, Purakril Primer'in son kat boyanın renk tonuna uygun bir tonda ve sistemsel olarak önerilen şekilde, renklendirilerek uygulanması gerekmektedir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Varsa her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Gerekliyse yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Bunun için yüzeydeki kot farkına ve yüzey bozukluğunun durumuna göre Stako tamir macunları ve/veya dış cephe macunundan uygun olanı ile düzeltilmelidir. "Yüzey bozuklukları Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Purakril Primer; rulo, fırça veya havasız püskürtme yöntemi ile uygulanmalıdır. Sıcak havalarda saat 10.00-16.00 arası uygulama yapılması önerilmemektedir. Gölge olan cephelerde uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olması ve her türlü yağış, çığ ve dondan korunması gerekmektedir. Astar ve her kat boya arasında 6 - 8 saat beklenilmesi ve bu süre boyunca yüzeyin, don ve yağmurdan korunması gerekir.

Not: Tuz kusması riskinin bulunduğu yüzeylerde boya astarı öncesinde 1 ölçek Betek Boxan 451 + 1 ölçek su karışımının fırça ile yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Tuz kusması oluşmuş boyalı yüzeyde ise, problemin çözümü için 1 ölçek Betek Boxan 451 + 1 ölçek su karışımı yüzeye uygulandıktan sonra tek kat aynı renk boya uygulanmalıdır.

UYARILAR

Macun kullanılacak yüzeyler:

İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için Betek Exterior Paste'e, ağırlığının %20'si kadar taze beyaz/gri çimento + su karışımı (boza kıvamında) ilave edilerek karıştırılmalıdır. Oluşturulan karışım nemlendirilip temizliği yapılmış sıva/beton yüzeylere direkt uygulanmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde macun uygulaması yapılacaksa tek kat dış cephe boya astarı uygulanmalıdır. Bu işlemi takiben macun tamirati ve tekrar boya astarı uygulanıp boyama işlemine geçilmelidir. Kullanıma hazır macunlar çatlama ve çökme yapmaması için maksimum 1 mm kalınlığında uygulanmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 140 bar

Meme Açısı : 50° Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (su) : %5 (hacimce)

İNCELTME

En çok %10 oranında temiz su ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Son kat boya uygulaması : 6-8 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve arzu edilen desene göre 1 Litre ile tek katta 7-12 m² alan astarlanabilir. Kalın tekstürlü yüzeylerde (serpme sıva, tarak mozaik, kalın tane doku vb.) ortalama %40 fazla sarfiyat olacağına dikkat edilmedir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L, 2,5 L

ZARARLILIK İFADESİ

H317 :Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P101 :Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 :Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 :Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 :Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 :Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 :Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P363 :Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 :Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 :İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001

standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. Rev1 Mayıs'17