

## BETEK YAPI KİMYASALLARI

### BETEK FAYFIKS TA 15®

Çimento esaslı, polimer katkı, esneklik kabiliyeti ve kayma direnci arttırılmış, açık bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı granit ve mermer yapıştırıcısıdır. Fleks ve yüksek oranda tiksotropik özellikte, kolay taraklanabilir bir üründür.

TS EN 12004 Standardı C2TE sınıfına uygundur.

#### UYGULAMA ALANLARI

İç ve dış yüzeylerde, granit, mermer, seramik, doğal tas, büyük ebatlı seramik, cam mozaik, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Çimento esaslı sıva, sap ve beton yüzeyler üzerine uygulanması önerilir. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu hastane, okul ve iş merkezi gibi alanlarda kullanıma uygundur. Mermer, granit gibi ağır malzemelerin kullanımında, düşey ve yatay yüzey uygulamalarında kullanıma uygundur. Türk hamamı, sauna, havuz gibi ıslak mekanlarda kullanıma uygundur.

#### ÖZELLİKLER

Fayfiks TA 15, bünyesinde bulundurduğu özel malzemeler sayesinde uygulandığı yüzeye kolay yapışır, kayma yapmaz; esneme toleransı sayesinde fayans ve seramiğe islenebilme özelliği kazandırır. Sıcaklık farklarına karşı dayanıklıdır ve dış cephelerde mükemmel yapışma performansına sahiptir. Kolay taraklanabilir, uzun çalışma süresi sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Renk                            | Gri                          |
| Kuru toz yoğunluğu              | 1,4 ± 0,1 gr/cm <sup>3</sup> |
| Kapta Kuruma Süresi (Pota Ömrü) | Yaklaşık 2 saat              |
| Su Karışım oranı                | 7,0 - 7,5 lt                 |
| Açık Bekletme Süresi            | 30 dakika                    |
| Derz Uygulanabilme Süresi       | En az 24 saat                |
| Yapışma Mukavemeti              | ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>      |
| Kayma                           | ≤ 0,5 mm                     |
| Yangına Tepki Sınıfı            | A1                           |

Yukarıdaki süreler 23 ± 2 °C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, daha soğuk ortamlarda ise süre uzar.

#### UYGULAMA

Fayfiks TA 15 uygulanacak yüzey; temiz, kuru, sağlam olmalıdır. Yüzeydeki pütürler kazınarak temizlenmelidir.

Çok gözenekli ve su emici yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Yüzeydeki su tabakası kaybolana kadar beklendikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Yüzeydeki ince bozukluklar, Stako 0(ince tamir harcı), daha geniş bozukluklar ise, Stako(kalın tamir harcı) ile uygulamadan en az 4 gün önce giderilmelidir. Uygulama: 7,0 – 7,5 lt su bir kabin içine boşaltıldıktan sonra üzerine 25 kg Fayfiks TA 15 yavaş yavaş boşaltılarak, toprak kalmayınca kadar düşük devirde karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilmeli ve 1-2 dakika daha karıştırma işleminden sonra kullanılmalıdır. Harç uygun diş boyutlu tarak ile yüzeye yayılmalıdır. Mermer veya granit yapıştırma işlemi en fazla 30 dakika içinde tamamlanmalıdır.

- Dış cephelerde maksimum 33x33 cm boyutunda ve 10 mm kalınlığında orta boy seramik vb. kaplamaların 3 metre yüksekliğe kadar olan uygulamalarında kullanılır. Uygulamalarda çift taraflı yapıştırma yapılmalı, hem yüzeye hem de kaplamanın arka yüzeyine yapıştırıcı sürülmelidir.



- Sağlıklı uygulamalar için uygulama sırasında derz artıları ve iyi bir yapışma için lastik çekici kullanılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır.

## SARFIYAT

| Seramik Boyutu              | Tarak Boyutu | Sarfiyat                                        |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 10x10 cm ile 20x20 cm arası | 8x8x8 mm     | 4~5 kg/m <sup>2</sup>                           |
| 20x20 cm ile 60x60 cm arası | 10x10x10 mm  | 7~8 kg/m <sup>2</sup> (çift taraflı yapıştırma) |

Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

## DEPOLAMA

Kuru ortamda ve ağzı açılmamış ambalajında 1 yıl depolanabilir.

## AMBALAJ

25 kg Kraft Torba

## Tehlike beyanları

H315 Deri tahrişine sebep olur.

H318 Ciddi göz hasarına sebep olur.

H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir.

## Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.