

DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

BETEK BOXAN 451

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Güçlü silikonlu yapısı sayesinde su geçirimsizliğini sağlar. Emici dış yüzeylerde yüksek su iticilik sağlar. Yüzeyleri kuru tutarak kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine dirençlidir. Çözölmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller. UV ve alkalilere dayanıklı olup cephelerde rutubete son verir. Kireç kusması ve pas kusması gibi sorunları ortadan kaldırır. Asidik gazların sebep olduğu kimyasal korozyonu önler. Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler. Şişme ve çekmeden dolayı oluşan çatlamalara karşı etkilidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde kullanılması önerilmez.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma hazır Betek Boxan 451, yumuşak tüylü fırçayla ya da püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Bunun yanı sıra, sıvalı ve boyalı yüzeylerde oluşan veya oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla 1/1 oranında su ile inceltilerek uygulanıp üzerine son kat boya yapılması önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde yapılmalıdır (saat 11.00-16.00 arasında uygulama yapılması önerilmez).

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ

Normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir, 24 saat sonra üzeri boyanabilir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 2-5 m² arasında alana uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

10 kg, 1 kg

TEHLİKE TANIMI

C: Yakıcıdır.

Tehlike beyanları

H225 Çok yanıcı sıvı veya buhar.

H314 Ciddi deri yanığı ve göz hasarına sebep olur.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.