

BETEK YAPI KİMYASALLARI

LATEKS®

Lateks, bünyesinde bulunan kopolimer sayesinde yapıda, su geçirimsizlik ve kimyasal maddelere karşı direnç sağlayan, harç içindeki tanecikler arasındaki aderansı arttırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltan, kullanıma hazır sıvı emülsiyondur.

KULLANIM ALANLARI

Eski ile yeni sıva-beton arasında aderans temininde, şaplarda çatlamların önlenmesinde, yüzeysel tamiratlarda, dayanıklı ve tozumasız zemin işlerinde, fayans, karo, çini gibi plakaların yapıştırma mukavemetinin arttırılmasında, su yalıtımı istenen her tür yüzeyde, yüzey tamir ve tesviye amaçlı çimento esaslı tamir harçlarında kullanılır.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzey yağ, toz ve gevşek malzemeden arındırılmalı, gerekirse tel fırça ile fırçalanmalı, tozu alınmalı ve bolca ıslatılmalıdır.

- Aderans Köprüsü Oluşturulması; Su ile 1/1 oranında Lateks karıştırılarak boza kıvamına gelene kadar çimento ilave edilir. Elde edilen çimento şerbeti fırçayla sürülmeli veya yüzeye dökülmeli, tam kurumadan üzerine sıva veya şap atılmalıdır.
- Sıcak ve bol esintili hava şartlarında Betek Stako ve Stako 0 tamir harçları ile yapılacak tamirlerde; ani su kaybını önlemek ve rötre çatlaklarını gidermek için, karışım içindeki çimento toz ağırlığının %10'u oranında harca katılır.
- Fayans ve seramik yapıştırıcılarının mukavemetini arttırmak için, Lateks şerbeti yüzeye uygulanmalıdır. Aderans teşkil etmesi için, yüzeye bağlı olarak Lateks/Su oranı 1/1 ya da 1/2 olacak şekilde sulandırılarak zemine astar olarak sürülmelidir.

Uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar;

- Kuru harç karıldıktan sonra, Lateks/Su karışımı ilave edilmelidir ve karıştırılmalıdır.
- Kalın katmanlarda, her katman arasında aderans teşkil etmesi için Lateks/Su karışımı sürülmelidir.
- Betek Lateks'in, çimento ağırlığının %10'undan fazla kullanılması karışımın priz süresini uzatır. Mukavemetini düşürür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	Sıvı
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,05 ± 0,05 g/ml

SARFIYAT

Harç içerisindeki çimento miktarına bağlı olarak, çimento kuru ağırlığının, ortalama % 10'u kadar karıştırılır.

DEPOLAMA

Nemden, dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyarak; serin ve kuru ortamda saklanmış orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ

5 ve 30 kg Plastik Bidon

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir

Tehlike beyanları

H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir.

Uyarı beyanları

- P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.
- P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.
- P321 Özel tedavi (etikete bakınız).
- P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
- P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.
- P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.