

DEKORATİF AHŞAP ÜRÜN GRUBU

Betek Impregnation Care

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine esaslı, Tolyfluanid koruyucu bazında, film oluşturmeyen, ahşabı mikro organizmalara karşı koruyan, U.V. ışınlarına dayanıklı emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Ahşabı zedeleyen ve ahşabın rengini değiştiren mavi mantarlara karşı mükemmel koruyuculuk sağlar. Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan renkli ahşap koruyucu, vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır. Kurşunsuzdur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun bir şekilde neme maruz kalan ahşapların emprenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde güvenle kullanılır. Arı kovanları ve saunadaki ahşap yüzeyler ile ambalajsız gıda malzemelerinin barındırıldığı ahşaplarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu, eski boya kalıntıları temizlenmelidir. Kullanmadan önce ürün mutlaka karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Gerçek koruma için iki kat halinde uygulayınız. İkinci kat uygulama en erken 4 saat sonra, en geç 4 haftadan önce yapılmalıdır (23°C ve %50 HR'li ortamda). Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve daldırma metodu ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Betek Synthetic Thinner ile temizlenmelidir. Masif ahşaplarda, özellikle imalat aşamasında daldırma yöntemi önerilir.

Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.betekexport.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Sert kuruması: 8-10 saat

Üzerine gelecek Solvent bazlı boya ve vernik uygulaması; 24 saat sonra

Su bazlı boya ve vernik uygulaması, 48 saat sonra yapılmalıdır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. Tam ahşap koruma etkisi elde etmek için iki kat uygulama önerilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak en az 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 0.75 L

TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

Tehlike beyanları

H226 Yanıcı sıvı veya buhar.
H332 Teneffüs edilirse zararlı olur.
H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir.
H350 Kansere sebep olabilir.
H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir.
H412 Su hayatı için uzun süre kalıcı etkileri olan zararlı.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanın.
P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş ile yıkayın.
P405 Kilitli bir yerde saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Solvent naphtha (petroleum), medium aliph.
Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır
tolilfluaniid (ISO)

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.