

BETEK ISI YALITIM GRUBU

BETEK-TECT PRIMER

TANIM

Betektect Primer yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz renkte özel bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından önce kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans gücü vardır.
- Uygulama yüzeyi ile **Betektect Primer** arasında özel bir tutunma oluşturur.
- Eski yüzeydeki kir ve lekelerin **Betektect Kaplamanın** üzerine çıkmasını engeller.
- Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
- Uygulama yüzeyini sertleştirir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir.

RENK

Beyaz

PARLAKLIK

Mat

UYGULAMA

Betektect Primer uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya dış cephe yüzeyler üzerine **Betektect Primer** doğrudan fırça, rulo veya püskürtme uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. **Betektect Kaplama** uygulamasından 1 gün önce ve tek kat olarak yapmanızı öneririz.

Renk tonu açısından, üzerine uygulama yapılacak **Betektect Kaplama** rengine uygun olmasını sağlamak için, **Betektect Primer'a** en çok %5 **Betekmatic** renklendirici ilave edilebilir.

İNCELTME

Betektect Primer, kullanıma hazırdır. Gereğinde ağırlıkça en çok %5 temiz su ile inceltiler.

KURUMA SÜRESİ

20°C ve HR: %65' de İlk Kuruma: 1 saat; Son Kuruma: 24 saat

Kaplama uygulaması 24 saat sonra yapılır.

SARFIYAT:

Betektect Primer tek katta 250–400 gr/m² sarfiyatındadır.

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

AMBALAJ

25 kg. PE kova

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

Tehlike beyanları

H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucusu/yüz koruyucusu kullanın.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P363 Kontamine olan giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Tıbbi tavsiye/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.