

BETEK YAPI KİMYASALLARI

BETEK FAYFIKS TA 10[®]

Çimento esaslı, kayma direnci yüksek, açık bekletme süresi uzatılmış, yüksek performans sağlayan bir yapıştırıcıdır.

TS EN 12004 Standardı C1TE sınıfına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Seramik, fayans ve benzeri kaplamaların döşenmesinde, yüzme havuzu, su deposu, banyo, tuvalet ve mutfaklarda güvenle kullanılabilir. Çimento esaslı sıva, sap ve beton yüzeyler üzerine uygulanması önerilir.

ÖZELLİKLER

Fayfiks TA 10, bünyesinde bulundurduğu özel malzemeler sayesinde uygulandığı yüzeye kolay yapışır, kayma

yapmaz; esneme toleransı sayesinde fayans ve seramiğe islenebilme özelliği kazandırır. Sıcaklık farklarına karşı dayanıklıdır ve dış cephelerde mükemmel yapışma performansına sahiptir. Kolay taraklanabilir, uzun çalışma süresi sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Açık gri
Kuru toz yoğunluğu	1,35 ± 0,1 gr/cm ³
Yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²
Su Karışım oranı	5,5 - 6,5 lt
Kapta Kuruma Süresi(pota ömrü)	Yaklaşık 3 saat
Açık Bekletme Süresi	30 dakika
Derz Uygulanabilme Süresi	24 - 48 saat sonra
Yangına Tepki sınıfı	A1

Yukarıdaki süreler 23 ± 2 °C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem ortamı için verilen sürelerdir. Daha sıcak ortamlarda süre kısalır, daha soğuk ortamlarda ise süre uzar.

UYGULAMA

Fayfiks TA 10 uygulanacak yüzey; temiz, kuru, sağlam olmalıdır. Yüzeydeki pütürler kazınarak temizlenmelidir. Çok gözenekli ve su emici yüzeyler uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Yüzeydeki su tabakası kaybolana kadar beklendikten sonra uygulamaya geçilmelidir. Yüzeydeki ince bozukluklar Stako 0(ince tamir harcı), daha geniş bozukluklar ise Stako(kalın tamir harcı) ile uygulamadan en az 4 gün önce giderilmelidir.

Uygulama: 5,5-6,5 lt su bir kabın içine boşaltıldıktan sonra üzerine 25 kg Fayfiks TA 10 yavaş yavaş boşaltılarak toprak kalmayınca kadar düşük devirde karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilmeli ve 1-2 dakika daha karıştırma işleminden sonra kullanılmalıdır. Harç uygun diş boyutlu taraklı mala ile yüzeye sürülmelidir. En fazla 20 dakika içinde seramik veya fayans yapıştırma işlemi tamamlanmalıdır.

- Hazırlanan harcın kalınlığı dişli mala ile belirlenir. 20x20 cm üstü seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi yapılmalı (hem yüzeye hem de seramik arkasına) ve tarak diş boyutu artırılmalıdır.
- Sağlıklı uygulamalar için uygulama sırasında derz artıları ve iyi bir yapışma için lastik çekic kullanılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT**Seramik boyutu****Tarak****Sarfiyat**

10 cm x 10 cm'ye kadar	6x6x6 mm	3-4 kg/m ²
10 cm x 10 cm ile 20 cm x 20 cm arası	8x8x8 mm	4-5 kg/m ²
20 cm x 20 cm ile 30 cm x 30 cm arası	10x10x10 mm	6-7 kg/m ² (çift taraflı yapıştırma)

Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA

Kuru ortamda ve ağzı açılmamış ambalajında 1 yıl depolanabilir.

AMBALAJ

25 kg Kraft Torba

Tehlike beyanları

H315 Deri tahrişine sebep olur.

H318 Ciddi göz hasarına sebep olur.

H335 Teneffüs tahrişine sebep olabilir.

Uyarı beyanları

P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun.

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Toz/duman/gaz/sis/buhar/spreyi solumamaya dikkat edin.

P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle yıkayın. Kontak lemsiniz varsa ve çıkarmak kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkamaya devam edin.

P310 Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun.

P321 Özel tedavi (etikete bakınız).

P405 Kilitli bir yerde saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.